

BT - MAL 200 Bautrend

BT MAL 200 (gipsano-krečni malter)

OPŠTI PODACI

BT MAL 200 (gipsano-krečni malter) je fabrički pripremljen malter za mašinsku obradu na unutrašnjim površinama.



NAMJENA

Namjenjen je za mašinsku i ručnu primjenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primjenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na kojima će se postavljati keramika. Također se koristi za sve unutrašnje površine u području stanovanja, kao i prostorije sa sličnom namjenom gdje je minimalno opterećenje vlagom.

OSOBINE

- dobra prionjivost na podlogu
- previše suho pripremljena smjesa pogoršava kvalitetu površine
- previše vlažna smjesa smanjuje čvrstoću, dovodi do pukotina i produžava sušenje
- laka i dobra obradljivost
- dobra mašinska obrada
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

BT - MAL 200 Bautrend**TEHNIČKI PODACI**

Sastav	gips, kreč, mineralna punila i aditivi
Izgled	bijelo sivkasti prah
Temperatura primjene (vazuha i podloge)	min. + 5 °C, max. + 30 °C
Potrošnja	ovisi o podlozi i tehnici ugradnje, okvirna potrošnja 10-12 kg/m ² /cm
Granulacija	0 - 0,85 mm
Gustina suhog materijala	cca. 1050 kg/m ³
Podloga	podloga mora biti suha, bez prašine i nečistoća.
Pakovanje	25 kg i silos
Rok upotrebe	originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suha prostorija) proizvod je upotrebljiv 6 mjeseci.

UPUTSTVO ZA RAD

Podloga mora biti suha, bez prašine, nesmrznuta, upojna, ravna, nezamašćena. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu nanijeti BT – Grund univerzal, kako bi malter što bolje prijanjao za podlogu. U slučaju jako upijajućih poroznih podloga potrebno je istu premazati BT – Akrilnom podlogom 1:4 da bi se spriječilo sušenje i pucanje maltera. Priprema mase vrši se mješanjem suhog maltera sa oko 30 % vode. Malter se najčešće nanosi u dvije faze u debljini min. 10 mm i max. 25 mm. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrijavanje maltera nije preporučljivo jer malter mora stvrdnjavati ravnomjerno. Također tokom faze sušenja i očvršćavanja nije dozvoljeno naknadno vlaženje maltera.

NAPOMENA

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s izvođenjem radova u građevinarstvu, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet reklamacije. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

BT - MAL 200 Bautrend

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu prije početka radova. Pridržavati se aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primjeni proizvoda. Kako na izvođenje radova nemamo uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.