

BT – MEGAFLEX 1000 C2T

**MegaFlex 1000****OPŠTI PODACI**

Polimer cementno ljepilo za lijepljenje pločica, mermera i prirodnog kamena.

**NAMJENA**

Namjenjeno je lijepljenju dekorativnih ploča od prirodnih materijala kamena i mermera, keramičkih ploča u enterijerima i eksterijerima.

**OSOBINE**

- visoka adhezija
- vodootpornost i vodonepropustnost
- za najteže uslove eksploatacije
- visoka elastičnost
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

**TEHNIČKI PODACI**

Sastav	cement, polimerno vezivo, punioci, aditivi
Izgled	sivi prah
Max. veličina punioca	0,71 mm
Pakovanje, kg	25
Rok trajanja	originalno zatvoren i na preporučen način skladišten (suva prostorija, temperatura od + 5 do + 30 °C) proizvod je upotrebljiv 12 mjeseci.

**BT – MEGAFLEX 1000 C2T**

---

**PRIPREMA PODLOGE**

---

Podlogu očistiti od svih nestabilnih dijelova i starih premaza i ako je potrebno poravnati.

---

**POTROŠNJA**

---

Potrošnja 3-4 kg / m<sup>2</sup>, zavisno od kvaliteta podloge i načina nanošenja.

---

**UPUTSTVO ZA RAD**

---

Dodati 0,30 – 0,35 L vode na kilogram MegaFlex 1000 i izmješati mikserom. Materijal miješati do potpune homogenizacije. Podlogu očistiti od svih nestabilnih dijelova i starih premaza. Materijal nanijeti na podlogu nazubljenom gletaricom i u njega utisnuti pločicu. Ukoliko je potrebno pločice se mogu korigovati sljedećih 10 minuta bez slabljenja veze lijepljenja. Prije očvršćavanja ljepila oprati pločice vodom i fugovati. Alat oprati vodom dok materijal ne očvrсне. Materijal se primjenjuje na temperaturama od + 5 °C do + 30 °C, pri čemu je otvoreno vrijeme rada 20-30 minuta a vrijeme obrade 2-3 sata.

---

**NAPOMENA**

---

Ukoliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s izvođenjem radova u građevinarstvu, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet reklamacije. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu prije početka radova. Pridržavati se aktuelnih tehničkih upustava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primjeni proizvoda. Kako na izvođenje radova nemamo uticaja ne preuzimamo odgovornost za kvalitet posla.